HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220

Описание: HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220 – быстросохнущий прозрачный алкид-уретановый лак.

Рекомендовано применять: Для новой древесины, а также для древесины, ранее покрытой лаком. Для наружных и внутренних работ выше ватерлинии.

Наличие: Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета:	00000 / Прозрачный
Внешний вид:	глянцевый
Сухой остаток, об.%:	46 ± 1
Теоретический расход:	18.4 м^2/л [737.8 sq.ft./US gallon] - 25 мкм/1 мил
Точка воспламенения:	38 °C [100.4 °F]
Удельный вес:	0.9 кг/л [7.6 фунт/US галлон]
Сухая на отлип:	2 - 3 час. 20°C/68°F
Содержание летучих органических веществ	434 г/л [3.6 фунт/US галлон]

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения:	Наилучший результат достигается при использовании плоской кисти для лака. Возможно нанесение почти всеми видами оборудования для распыления после разбавления, однако, применение данного метода зависит от конкретных условий, поэтому общих правил не существует.
Очистка инструмента:	Разбавитель HEMPEL'S THINNER 08230
Толщина пленки, сухой:	25 мкм [1 мил]
Толщина пленки, мокрой:	50 мкм [2 мил]
Интервал перекрытия, мин.:	В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.:	В соответствии со спецификацией.
Меры предосторожности:	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: **Новая древесина:** Пропитайте сухую поверхность обычной жидкостью против плесени, желательно на основе фунгицидов, растворенных в уайт-спирите. Нанесите один слой лака HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220 разбавленного на 20% THINNER 08230. Нанесите второй слой HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220, разбавленного на 5-10%. В завершение нанесите 3-5 слоев неразбавленного HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220 . Для наилучшего результата обработайте сухой или смоченной в воде тонкой наждачной бумагой и удалите пыль между слоями для получения гладкой поверхности.

Ранее лакированная древесина: Вымойте поверхность подходящим чистящим средством. Не используйте моющие средства, если они не удаляются полностью, так как их остатки могут ухудшить качество сушки и затруднить адгезию. Далее следуйте процедуре подготовки новой древесины. В некоторых случаях можно пропустить обработку против плесени и нанесение первых разбавленных слоев .

Примечание: Аммиачная вода может обесцвечивать дуб, красное дерево и тик.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. Используйте только в том случае, когда нанесение и отверждение могут проходить при температуре выше: 5°C/41°F. Влажность древесины должна превышать: 16%. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: Нет.

Примечания

Примечание: **HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220 Только для профессионального использования.**

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S 0222000000

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.