



HEMPEL'S WOOD IMPREG 02360

Описание: HEMPEL'S WOOD IMPREG 02360 – прозрачная алкидная олифа с хорошими пропитывающими свойствами.

Рекомендовано применять: Пропитка для деревянных судов и твердых пород дерева выше ватерлинии. Отлично подходит для пропитки древесины перед нанесением лаков и красок HEMPEL.

Наличие: Входит в Европейский Яхтенный Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета: 00000/ Прозрачный
Финишное покрытие: Прозрачный
см. ПРИМЕЧАНИЯ далее
Сухой остаток, об. %: 27 ± 1
Теоретический расход: см. ПРИМЕЧАНИЯ далее
Точка воспламенения: 38 °C [100.4 °F]
Удельный вес: 0.8 кг/л [7 фунт/US галлон]
Сухая на отлип: 2 - 6 час. при 20°C/68°F (В зависимости от подложки.)
4-12 час. при 10°C/50°F (В зависимости от подложки.)

Содержание летучих органических веществ 577 г/л [4.8 фунт/US галлон]

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения: Кисть
Разбавитель (макс. по объему): HEMPEL'S THINNER 08111 (5-20%)
Очистка инструмента: HEMPEL'S THINNER 08111
Толщина пленки, сухой: Не имеет значения
Толщина пленки, мокрой: Не имеет значения
Интервал перекрытия, мин.: В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.: В соответствии со спецификацией.

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.



HEMPEL'S WOOD IMPREG 02360

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:	Необработанное дерево: Участок, обрабатываемый HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602, следует промыть согласно инструкции и ополоснуть пресной водой. Дайте поверхности высохнуть. Удалить пыль и непрочнодержатый слой. Шероховатые поверхности можно отшлифовать наждачной бумагой №120, удалить пыль. Предварительно обработанное дерево: Участок, обрабатываемый HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602, следует промыть согласно инструкции и ополоснуть пресной водой. Дайте поверхности высохнуть. Удалить пыль и непрочнодержатый слой.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:	Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. Наносить только в сухую погоду при температурах выше: 5°C/41°F. Избегайте прямого солнечного света. В закрытых пространствах следует обеспечить надлежащую вентиляцию на время нанесения и сушки.
ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ	Нет.
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:	В соответствии со спецификацией. Рекомендованные системы: HEMPEL'S CLASSIC VARNISH 01550, HEMPEL'S FAVOURITE VARNISH 01250, HEMPEL'S DURA VARNISH 02020, HEMPEL'S SATIN VARNISH 0240.
Примечания	Утечки, остатки, выброшенная ткань и тому подобное должны быть помещены в огнезащитную емкость ввиду присутствия риска самовозгорания.
Нанесение	Наносите средство обильно смоченной кистью, обычно 2-4 слоев в зависимости от пористости древесины. Дайте древесине несколько минут впитать масло, прежде чем удалить излишек чистыми тряпками, чтобы не получить глянцевую пленку после высыхания. В зависимости от пористости деревянной поверхности, практическое потребление будет соответственно связано с кроющей способностью - 3-6 кв.м на литр.
Примечание:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02360 Информация, указанная в технологических картах, предназначена для коммерческого использования.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S 0236000000

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

HEMPEL