



HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250

35250: BASE 35259: CURING AGENT 95250

Описание: HEMPADUR FILLER 35250 - двухкомпонентная, не содержащая растворителей, эпоксидная шпатлевка, которая при полном отверждении устойчива к воде, алифатическим углеводородам и другим подобным продуктам. Может быть нанесена толстыми слоями толщиной до примерно 5 мм без потеков и наплывов.

Рекомендовано применять: 1. Как шпатлевка по металлу, твердой древесине или другим жестким материалам.
2. Для заполнения отверстий в сварных швах и подобных неровностях на стальных конструкциях, не подвергаемых в дальнейшем воздействию агрессивных химикатов.

Температура эксплуатации: Максимум, только в сухой среде: 140°C/284°F. В воде (без температурного градиента): 35°C/95°F

Наличие: Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета: 19810 Светло серый
Финишное покрытие: Полуглянцевый
Сухой остаток, об. %: 100
Точка воспламенения: 70 °C [158 °F]
Удельный вес: 1.6 кг/л [13.2 фунт/US галлон]
Сухая на отлип: 8 приблиз. час(ов) 20°C/68°F (ISO 1517)
Полное отверждение: 5 день(дни) (приблиз.) 20°C/68°F
Содержание летучих органических веществ: 10 г/л [0.1 фунт/US галлон]

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Номер продукта в смеси: 35250
Пропорции смешивания: BASE 35259: CURING AGENT 95250
1 : 1 по объему

Метод нанесения: Шпатель или подобное.

Разбавитель (макс. по объему): **Не разбавлять.**

Жизнеспособность: 1 час(ы) 20°C/68°F

Очистка инструмента: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Интервал перекрытия, мин.: В соответствии со спецификацией.

Интервал перекрытия, макс.: В соответствии со спецификацией.

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.



HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: **Метал:** Удалите масло и жир с помощью подходящего мощного средства. Пресной водой под высоким давлением удалите соль и другие загрязнения. Абразивная обработка, механическая очистка или шлифование, в зависимости от материала и состояния поверхности. Заусенцы стали должны быть очищены и/или подвергнуты пескоструйной обработке при высокой скорости частиц. Закруглить острые края. В завершении очистите поверхность HEMPEL'S THINNER. Грунтовка после абразивно струйной обработки может быть сделана ,например тонким слоем HEMPADUR.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. Используйте только в том случае, когда нанесение и отверждение могут проходить при температуре выше: 5°C/41°F.
В закрытых пространствах следует обеспечить надлежащую вентиляцию на время нанесения и сушки.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: В соответствии со спецификацией. Рекомендованные системы: HEMPALIN , HEMPATEX, HEMPADUR. Сильно глянцевые финишные покрытия нельзя наносить непосредственно сверху екомендуется средний слой, например, подходящего покрытия HEMPADUR.

Примечания

Нанесение

Смешайте и тщательно перемешивайте два компонента до получения однородного светло-серого цвета, после чего наполнитель готов к использованию.
Если максимальный интервал перекрытия превышен для обеспечения межслойной адгезии поверхности необходимо придать шероховатость.
Через 16 часов возможно проведение шлифовки (20°C/68°F).

Примечание:

HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 Только для профессионального применения.

ИЗДАНИЕ:

HEMPEL A/S

3525019810

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

HEMPEL